



Wool felt, ideal for creating vintage designs



- ✓ **80% Wool, 20% Rayon**
- ✓ **80% Wolle, 20% Viscose**
- ✓ **Surface Douce et confortable**
- ✓ **Ideal for vintage designs**
- ✓ **Ideal für den Vintage Look**
- ✓ **Facile à couper et écheniller**
- ✓ **Durable and washable**
- ✓ **Langlebig & waschbar**
- ✓ **Repassable**

How to cut Schneideeinstellungen - Paramètres de découpe

You need a flat bed plotter to work with this material!

Um dieses Material verarbeiten zu können benötigen Sie einen Flachbettplotter!

Procédé d'impression en transferts: Vous pouvez imprimer votre motif en

The adhesive on the back of our CAD-CUT® Felt is not produced for a permanent hold on garments. You have to embroider the design to guarantee a permanent hold on garments. The more often you wash our Felt, the more you see the nice Vintage look.

CAD-CUT® Filz muss umstickt werden! Der Textikleber auf der Rückseite unseres Filz ist nicht für ein dauerhaftes Halten auf den Textilien konzipiert! Je öfter der Filz gewaschen wird, desto schöner wird der Vintage-Look dieses Materials

Procédé d'impression en directe: Le Flock est directement imprimé avec des encres en sublimation. Il y a lors du premier lavage un risque de saignement des encres en sublimation. Il y a lors du premier lavage un risque de saignement des encres excédentaires.

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



STEP 1
Pre press your garment between 3-5 seconds at 175°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 175°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 175°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



STEP 2
Lay the Felt on your shirt, Felt side up.

Platzieren Sie den Filz mit der Filzoberfläche nach oben auf Ihrem Textil. Appliquez Felt avec le Felt en haut en votre textile.



STEP 3
Apply for 8-10 seconds at 165°C - 177°C at medium pressure.

Drucken Sie Ihr Motiv 8-10 Sek. bei 165°C-175°C mit mittlerem Druck an.

Pressez 8-10 secondes à 165°C-175°C avec une pression moyenne.



STEP 4
Stitch your Felt image onto your garment. Umsticken Sie Ihr Filz Motiv auf Ihrem Textil.

Pressez 15 secondes à 175°C avec une pression moyenne.

- ✓ **Cotton**
- ✓ **Polyester**
- ✓ **Poly-Cotton blend**
- ✓ **Nylon & Nylon blends**

ACHTUNG: Schonwaschgang!
CAUTION: sensitive care!
ATTENTION: lavage délicat

165°C-177°C
8-10 sec



Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical informations and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalables sont indispensables.

SE-220911

STAHL'S Europe GmbH

Dieselstraße 62
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de
www.Stahls.eu

STAHL'S
a GroupeSTAHL company