

## Description

Film PVC spécial translucide bleu à surface mate.

## Matériau protecteur

Carton spécial siliconé sur une face, 137 g/m<sup>2</sup>, assurant un détachement aisé du déchet de découpage.

## Adhésif

Polyacrylate, détachable

## Domaines d'utilisation

Spécialement conçu pour des applications au pochoir telles que l'ensemble des travaux de peinture au pinceau et au pistolet dans le marquage des véhicules, la peinture au pochoir, la publicité et l'agencement de foires et salons. En raison de sa rigidité relativement élevée, ce film pochoir se prête particulièrement aux travaux de peinture au pinceau et au pistolet sur de grandes surfaces lisses. La coloration translucide assure la visibilité du fond.

## Caractéristiques techniques

Épaisseur * (sans papier protecteur et adhésif)	0,080 mm
Stabilité dimensionnelle	Collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	6 N/25 mm
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 19 MPa Transversale : min. 19 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 90% Transversale : min. 90%
Garantie de stockage**	2 ans
Température de collage	de +10° C à +25° C

\* Valeur moyenne \*\* dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

## Attention :

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues. Il faut par ailleurs respecter les conseils de mise en œuvre fournis par ORAFOL. La traçabilité de nos produits conformément à ISO 9001 est garantie par le numéro de bobine.

## NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORAMASK® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORAMASK® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORAMASK® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation.

Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORAMASK® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.